

Premium grunder til trægulve

PALL-X 325

Vandbaseret 1K-grunder til rullepåføring, til stærkt sugende parketgulve, minimerer sidebinding.

EGNET TIL:

- ▶ slebne trægulve
- ▶ trægulve med gulvvarme



ANVENDELSE:

1. Før brug skal beholderen bringes til stuetemperatur (20 °C) og rystes godt. Hæld derefter indholdet i en ren PALLMANN lakspand.
2. Påfør et lag PALL-X 325 jævnt og rigeligt på underlaget med AUFTRAGSROLLE WASSERLACK UNIVERSAL 11MM/25CM.
3. 2 timer efter påføring af grundlak er overfladen klar til lakering.
4. Grundlakken skal altid overlakeres med mindst et lag toplak, indenfor 24 timer efter, at det er påført.
5. Rengør værktøjet med vand efter brug.

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Hurtigtørrende
- ▶ Rent, ensartet udseende
- ▶ God farveforbedring
- ▶ Minimerer sidebinding
- ▶ Svarer til TRGS 617
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emission

TEKNISK DATA:

Emballagetype:	plastbeholder
Emballagestørrelse:	5 l
Holdbarhed:	mindst 12 måneder
Verbrauch	ca. 100 ml/m²
Rækkeevne:	ca. 10 m²/liter
Bearbejdningssklima:	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed
Kan overlakeres:	efter ca. 1 time*

*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

OVERFLADEFORBEREDELSE:

Overfladen, der skal grundes, skal være ren, tør, fri for urenheder og slebet i overensstemmelse med den anerkendte industristandard.

VIGTIGE NOTER:

- ▶ De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Mange eksotiske træsorter som for eksempel teak, rosewood (Palisander), ipe iapacho, røget eg, wenge og muhuhu samt nåletræ kan indeholde stoffer, f.eks. såkaldte inhibitorer, harpisk eller mineralophobninger) som kan medføre væsentlige forsinkelser af tørretiden, farveforskelle eller fugtforstyrrelser. På grund af disse træsorters mange og helt forskellige egenskaber, er det nødvendigt at finde ud af, om de er egnede til behandlingen og at gennemføre en test før den egentlige behandling. Dette er entreprenørens ansvar.
- ▶ Anbefales til almindelige, lyse, europæiske træsorter.
- ▶ Hyldetiden er mindst 12 måneder i original emballage såfremt det opbevares i relativt kølige og tørre forhold. Beskyt mod frost og beskyt i mod temperaturer over 40 °C.
- ▶ Luk åbnede beholdere tæt, og brug indholdet så hurtigt som muligt.
- ▶ I princippet må der ikke påføres mere end 2 lag på en dag.
- ▶ Grundlakken må ikke slibes.
- ▶ De følgende standarder og bemærkninger er anvendelige og særligt anbefalede i forhold til: DIN 18356 "Arbejde med parket".

BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:

Vandbaseret gulvflak, fri for opløsningsmidler. Velegnet som erstatningsmateriale til materialer med højt opløsningsmiddelindhold, der anvendes til parketoverfladebehandling. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug sikkerhedsbriller og kombifilter A2 / P2 under sprøjtearbejde. Brug støvfilter P2 under slibning. Under påføring anbefales brug af barrierecreme samt ventilation af arbejdsområderne. Spis, drik og ryg ikke under påføring. Efter kontakt med øjne eller hud, vask straks med rigeligt vand. Tillad ikke at komme ind i kloaksystemet, vandmasser eller jorden. Rengør værktøjet med vand og sæbe umiddelbart efter brug. Kun tomme emballager kan genbruges. Aflever flydende materialerester på opsamlingsstedet for farlig affald. Produktet indeholder isothiazolinoner. Kan give en allergisk reaktion. Hotline for allergiinformation +49 (0) 931 27964-0.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.