

1-komponent gulvlak til trægulve

PALL-X 94

Vandbaseret 1K-Gulvlak til trægulve med normal slidtage

ANVENDELSER:

Til normalt anvendte parketgulve i opholdsrum.

EGNET TIL:

- ▶ slebne trægulve
- ▶ trægulve med gulvvarme



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ God modstandsdygtighed over for mekaniske og kemiske belastninger
- ▶ Meget god nivelleringskapacitet
- ▶ Hurtigtørrende
- ▶ Svarer til TRGS 617
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS - sehr emissionsarm

TEKNISK DATA:

Emballagetype:	plastbeholder
Emballagestørrelse:	5 l
Holdbarhed:	mindst 12 måneder
Glansgrad:	halvmat, mat
Forbrug pr. lag:	ca. 100 ml/m ²
Rækkeevne:	ca. 10 m ² /liter
Bearbejdningssklima:	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed
Kan slibes:	efter ca. 4 timer*
Kan overlakeres:	efter ca. 4 timer*
Fuldt afhærdet:	efter ca. 10 - 12 dage*

*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

OVERFLADEFORBEREDELSE:

Overfladen, der skal lakeres, skal være ren, tør, fri for urenheder og slebet i overensstemmelse med den anerkendte industristandard. I princippet er det bedst at grunde før lakeringen for at undgå de skadelige virkninger fra sidebinding og garvesyre udtræk fra træet.

ANVENDELSE:

1. Før brug skal beholderen bringes til stuetemperatur (20 °C) og rystes godt. Hæld derefter indholdet i en ren PALLMANN lakspand.
2. Påfør et fuldt og jævnt lag PALL-X 94 på overfladen med en lakrulle til vandbaseret gulvlak 11 mm/25 cm. Påfør mindst 2 lag. Begynd med kanterne, og påfør derefter skiftevis på tværs og med årene. I områder med meget slid er et tredje lag nødvendigt.
3. Tørretid indtil klar til slibning: ca. 4 timer.
4. Inden det sidste lag påføres, er det nødvendigt med en mellemslibning med korn 120.
5. Rengør værktøjet med vand efter brug.

VIGTIGE NOTER:

- ▶ De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Mange eksotiske træsorter som for eksempel teak, rosewood (Palisander), ipe iapacho, røget eg, wenge og muhuhu samt nåletræ kan indeholde stoffer, f.eks. såkaldte inhibitorer, harpisk eller mineralophobninger) som kan medføre væsentlige forsinkelser af tørretiden, farveforskelle eller fugtforstyrrelser. På grund af disse træsorters mange og helt forskellige egenskaber, er det nødvendigt at finde ud af, om de er egnede til behandlingen og at gennemføre en test før den egentlige behandling. Dette er entreprenørens ansvar.
- ▶ Hyldetiden er mindst 12 måneder i original emballage såfremt det opbevares i relativt kølige og tørre forhold. Beskyt mod frost og beskyt i mod temperaturer over 40 °C.
- ▶ Luk åbnede beholdere tæt, og brug indholdet så hurtigt som muligt.
- ▶ På grundslebne flerlagsparketgulve kan det være hensigtsmæssigt at påføre PALL-X 320 grunder to gange med en spatel.
- ▶ I princippet må der ikke påføres mere end 2 lag på en dag.
- ▶ Efter påføring af det sidste lag skal overfladen tørre natten over, før det betrædes.
- ▶ Hvis overfladen skal tørre i mere end en dag, skal der foretages en omhyggelig, mat slibning af hele overfladen (korn 120).
- ▶ På grund af bambusgulves særlige egenskaber anbefaler vi, at man bruger en 2-komponent gulvlak (f.eks. med PALL-X 98) til lakering.
- ▶ Lad nylakerede overflader hærde i mindst 10-12 dage, før de dækkes med tæpper eller andre gulvbelægninger eller belastes med tunge genstande.
- ▶ Nylakerede overflader kan tidligt behandles med PALLMANN FINISH CARE / FINISH CARE STOP efter 10 - 12 dage.
- ▶ Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer den lakerede overflades udseende og forlænger dens levetid. Tør kun overfladen af med en fugtig (ikke våd) klud. Undgå stående vand.
- ▶ De følgende standarder og bemærkninger er anvendelige og særligt anbefalede i forhold til: DIN 18356 "Arbejde med parket".

jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:

Vandforsegling. Opløsningsmiddel indhold under 5%. Egnede til erstatning for stærke opløsningsmiddelbaseret parketoverfladebehandlingsmidler.

Under bearbejdning anbefales det, at bruge en hudbeskyttelsescreme, samt god ventilation af rummet hvor arbejdet udføres. Når produktet først er hærdet, har det en neutral lugt og udgør ingen fysiologiske eller miljømæssige risici.

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 0-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i