

Premium 2K gulvlak

PALL-X 98 SEMI-GLOSS/MATTE

Vandbaseret 2-komponent gulvlak med meget gode nivelleringssegenskaber til meget hårdt belastede parketgulve.

PRODUKTBESKRIVELSE:

Vandbaseret 2-komponent gulvlak til hårdt belastede trægulve i bolig- og erhvervsområder, herunder industritrægulve. De meget gode flydeegenskaber garanterer nem påføring og sikrer en imponerende og vedligeholdelsesvenlig overflade.

ANVENDELSER:

Til meget hårdt belastede parketgulve i bolig- og erhvervsområder, herunder industriområder.

EGNET TIL:

- ▶ slebne trægulve
- ▶ klodsegulv
- ▶ trægulve med gulvvarme



TEKNISK DATA:

Emballagetype	plastbeholder
Emballagestørrelse	4,5 + 0,45 l
Holdbarhed	mindst 12 måneder
Glansgrad	halvmat, mat
Blandingsforhold	10 : 1
Forbrug pr. lag	100 ml/m²
Rækkeevne	ca. 10 m²/liter
Bearbejdningssklima	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed
Bearbejdningstid / Pot life	efter ca. 4 timer*
Kan slibes	efter ca. 4 timer*
Kan overlakeres	efter ca. 4 timer*
Fuldt afhærdet:	efter ca. 7 dage*
Hurtig opbygning	PALL-X 320 eller 325 i kombination med to lag PALL-X 98.
Fuld mekanisk belastningsevne	efter ca. 4 timer*
Kan belastes kemisk	efter ca. 72 timer*
Slutstyrke (hurtig opbygning)	efter ca. 72 timer*

*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ meget god modstandsdygtighed over for høje mekaniske og kemiske belastninger
- ▶ meget god nivelleringskapacitet
- ▶ meget hurtig tørring og høj slutstyrke
- ▶ meget god nivellering
- ▶ ekstremt høj slidstyrke
- ▶ ÖNorm 2354 Belastningsklasse C
- ▶ Skridsikkerhed R9 i kombination med PALL-X GRIP R10
- ▶ DIN EN 71-3 (Legetøjssikkerhed - Del 3: Migration af visse elementer)
- ▶ Brandbeskyttelse Cfl-s1 (primer PALL-X 333 COLOR inkl. PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE, minimumstykkelse massivt træ 19 mm, bruttondensitet min. 480 kg/m³, træfugtighed 9%)
- ▶ svarer til TRGS 617
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS

OVERFLADEFORBEREDELSE:

Overfladen, der skal lakeres, skal være ren, tør, fri for urenheder og sletet i overensstemmelse med den anerkendte industristandard. I princippet er det bedst at grunde før lakeringen for at undgå de skadelige virkninger fra sidebinding og 'bleed back' fra træet.

ANVENDELSE:

1. Før brug skal begge beholdere bringes til rumtemperatur (20 °C).
2. Hæld komponent A i en ren PALLMANN lakspand, tilsæt komponent B (hærder) og bland straks grundigt med passende blandeudstyr. Alternativ: Ryst komponent A grundigt og tilsæt derefter komponent B. Ryst straks beholderen kraftigt i 2 minutter (roterende bevægelse) og sæt den medfølgende si plastikbeholderen.
3. Påfør et jævnt lag af PALL-X 98 halvmat / mat på overfladen med en lakrulle til vandbaseret lak 11 mm./25 cm. Påfør minimum 2 lag lak. Start ved kanterne, og påfør derefter skiftevis på tværs og med årene. I områder med meget slitage er et tredje lag påkrævet.
4. Lakering af store områder: Vi anbefaler, at man for at undgå forskelle i glansniveau, er det bedst at blande flere dunke en større beholder for at danne et batch. Bland grundigt i starten (mekanisk) og derefter under påføringsprocessen. Omhyggelig og systematisk påføring er afgørende for at sikre, at hele området har den samme produkttykkelse. For 2-komponent lak-systemer er det vigtigt at sørge for, at den blandede mængde kan påføres inden for den åbne tid.
5. Tørretid indtil klar til slibning: ca. 4 timer.
6. Før det sidste lag skal der foretages en mellemslibning med korn 120.
7. Rengør værktøjet med vand efter brug.

VIGTIGE NOTER:

- ▶ De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Mange indførte træsorter, som f.eks. teaktræ, Ipe Lapacho eller wengétræ og nåletræer indeholder indholdsstoffer (f.eks. såkaldte inhibitorer, harpiks eller mineralske indlejringer), der kan medføre væsentlige forsinkelser af tørringen, befugtningforstyrrelser eller farveændringer. På grund af disse træsorters mange og helt forskellige egenskaber, er det nødvendigt at finde ud af, om de er egnet til behandlingen og at gennemføre en test før den egentlige behandling.
- ▶ Holdbarhed minimum 12 måneder i original emballage ved opbevaring under relativt kølige forhold. Beskyttes mod frost og må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.
- ▶ Efter tilsætning af hærder må beholderen ikke genforsegles for at undgå risikoen for overdreven ekspansion af det blandede produkt.
- ▶ I princippet må der ikke påføres mere end 2 lag på en dag.
- ▶ Efter påføring af det sidste lag skal overfladen tørre natten over, før den betrædes.

- ▶ Hvis overfladen skal tørre i mere end en dag, skal der foretages en omhyggelig, mat slibning af hele overfladen (korn 120).
- ▶ Lad nylakerede/olierede overflader hærde i mindst 7 dage, før de dækkes med tæpper eller andre gulvbelægninger eller belastes med tunge genstande.
- ▶ Lad nylakerede overflader stå i mindst 7 dage, før de vedligeholdes med PALLMANN FINISH CARE/FINISH CARE STOP.
- ▶ Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer den lakerede overflades udseende og øger dens levetid. Kun fugtig (ikke våd). Undgå stående vand.
- ▶ De følgende standarder og bemærkninger er anvendelige og særligt anbefalede i forhold til: DIN 18356 "Arbejde med parket".

BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:

Vandbaseret forsegling med isocyanatholdigt bindemiddel, opløsningsmiddelindhold mindre end 5 %. Velegnet som erstatningsmateriale for materialer med højt indhold af opløsningsmidler, der anvendes til overfladebehandling af parket. Komponent A: Kræver ingen særlig beskyttelse eller forholdsregler ved almindelig brug Komponent B: Indeholder præ-polymeriseret isocyanat. Skadelig ved indånding. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Begge komponenter: Sørg for god ventilation under og efter brug. Brug barrierecreme og beskyttelseshandsker/briller. Undgå kontakt med huden eller øjnene. Efter kontakt med huden vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand, og der søges lægehjælp. Overhold sikkerhedsoplysningerne på produktetiketten samt sikkerhedsdatabladet. Når det er hærdet, har det en neutral lugt og udgør ingen fysiologisk eller økologisk risiko.

BORTSKAFFELSE:

Opsaml produktrester, hvis det er muligt, og genbrug dem. Må ikke komme ud i kloaksystemet, vandløb eller jord. Tomme, skrabe eller drypfri beholdere kan genbruges. Beholdere med uhærdet restindhold og uhærdede produktrester er farligt affald. Beholdere med hærdet restindhold er byggepladsaffald. Indsaml derfor produktrester, bland begge komponenter, lad dem hærde, og bortskaf dem som byggeaffald.