



# PALL-X ZERO

Vandbaseret, 2-komponent og opløsningsmiddelfri lak til hårdt belastede trægulve

## Beskrivelse:

Vandbaseret, 2-komponent og opløsningsmiddelfri lak til særligt hårdbelastede trægulve samt, hvor man ønsker en meget høj slidstyrke.

Særligt velegnet til behandling af:

- Slebne parket- og trægulvsbelægninger i områder med meget slid såsom skoler, kontorer, butikker, koncertsale etc.
- Trækonstruktioner indendørs.
- Fuldt slebne forbehandlede trægulve.
- Klodsegulv RE
- Velegnet til brug på gulve med gulvvarme.

## Produktegenskaber/fordele:

Vandbaseret, 2-komponent lak med ekstrem høj slidstyrke. PALL-X ZERO A og PALL-X ZERO B (hærdere) blandes og giver høj resistens mod kemikalier og mekanisk slid.

- Fremragende fylde
- Nemt at påføre
- Påføring med rulle
- Fri for opløsningsmidler
- EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emission

## Tekniske Data:

Emballage:	plastikdunk + plastikflaske
Enhedsstørrelse (A+B):	4 + 1 liter
Hyldetid:	min. 12 måneder
Glansgrad:	ekstramat
Blandingsforhold:	4 : 1
Forbrug pr. lag:	ca. 80 ml/m <sup>2</sup>
Arbejdstemperatur:	18-25 ° C ved 35-65% relativ luftfugtighed
Brugstid:	ca. 2 timer*
Klar til slibning:	Tidligst efter ca. 24 timer, afhængig af klimaforholdene op til 36 timer*
Anden lakering:	Tidligst efter ca. 24 timer, afhængig af klimaforholdene op til 36 timer*
Fuldhærdet:	efter ca. 7 dage*

\*Under normale klimaforhold.



# PALL-X ZERO

## Overfladeforberedelse:

Efter den afsluttende slibning, skal gulvet være rent, tørt og fri for slibestøv og spartelmasse. Grund gulvet med PALL-X ZERO BASE. Primeren skal ikke slibes og lad det heller ikke tørre til næste dag.

## Anvendelse:

1. Før brug skal begge beholdere have stuetemperatur og omrystes grundigt.
2. Komponent A rystes godt og hældes over i en ren beholder og blandes grundigt. Tilsæt herefter komponent B (hærdemidlet) og bland øjeblikkeligt komponenterne grundigt. Efter blanding af komponenterne A+B anbefaler vi at lade lakken hvile i min. 10 - 20 minutter for at garantere jævn påføring.
3. Påfør et jævnt lag PALL-X ZERO ved at bruge PALLMANN rulle til vandbaseret lak. Påfør minimum 2 lag. Lakken påføres på tværs/langs. På områder med ekstremt slid, kan det være nødvendigt at påføre et tredje lag.
4. **Lakering af større områder:** For at undgå stedvise forskelle i glansgraden anbefaler vi, at der blandes, passende til det aktuelle behov, flere portioner lak som røres godt igennem før brug. Prøv så vidt muligt at påføre lakken i et ensartet lag. For 2-komponent laksystemer skal du sørge for, at den anvendte mængde – i henhold til anvendelsestiden – også kan behandles.
5. Tørretiden inden mellemslibning: tidligst 24 timer, afhængigt af klimaforholdene op til 36 timer.
6. Inden sidste lag påføres, er det nødvendigt at mellemslibe gulvet med PALLMANN POWER PAD korn 120 eller slibenet korn 120.
7. Rengør værktøj med vand efter brug.

## Forbrug:

Anbefalet mængde

Forbrug pr. lag: ca. 120 ml/m<sup>2</sup>

Dækning per liter pr. lag: ca. 14 m<sup>2</sup>

## Vigtige noter:

- De optimale forhold er 18 til 25 °C og en luftfugtighed på > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger og høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- Mange eksotiske træsorter som for eksempel Rosewood (Palisander), Ipe Lapacho og Wenge indeholder stoffer, som kan give essentielle forsinkelser i tørretiden, fugtforstyrrelser eller farveskift (herunder såkaldte inhibitorer eller mineralophobninger). På baggrund af variationerne og de forskellige kvaliteter i mange eksotiske træsorter, skal der søges rådgivning om egnetheden af lak og olieprodukter til disse træsorter, ligesom der bør foretages et prøveopstrøg.
- I original emballage er hyldetiden mindst 12 måneder. Beskyt mod frost og udsæt ikke produktet for temperaturer over 40 °C.
- Efter tilsætning af hærdere må beholderen ikke genlukkes for at undgå risiko for at blandingsproduktet udvider sig voldsomt.

- Påfør i princippet ikke mere end 2 lag lak per dag.
- Efter det sidste lag lak, kan gulvet betrædes, efter at have tørret natten over.
- Har gulvet tørret mere end en dag, skal hele overfladen mellemslibes (korn 120) inden næste lakering.
- Anbefalet til lyse træsorter.
- Nylakerede gulve skal afhærde mindst 7 dage før der lægges tæpper, andre gulvbelægninger eller belastning af tunge genstande.
- Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer udseendet og øger levetiden på den lakerede overflade. Tør kun overfladen kun fugtigt (ikke våd). Undgå stående vand.
- De følgende standarder og udgivelser er anvendelig og særligt anbefalede: DIN 18356 "Arbejde med parket og klodsetræ".

## Arbejds- og miljøbeskyttelse:

Vandforseglet med isocyanatholdig krydsbinder, opløsningsmiddelfri. Egnede som erstatning for stærkt opløsningsmiddelbaseret parketoverfladebehandlingsmidler. Komp. A: Kræver ingen særlig beskyttelse eller forholdsregler ved normal brug. Komp. B: Indeholder præpolymeriserede isocyanater. Farligt ved indånding. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Kan irritere luftvejene. Begge komponenter: Ventilér godt under og efter bearbejdning, brug hudbeskyttelsescreme og beskyttelseshandsker / beskyttelsesbriller. Undgå kontakt med øjne og hud. I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand og kontakt læge. I tilfælde af kontakt med huden, vask straks med rigeligt med sæbe og vand. Overhold sikkerhedsoplysninger på produktmærket samt sikkerhedsdatabladet. Efter hærdningen, har produktet en neutral lugt og er fysiologisk og økologisk ufarlig. Sikkerhedsforskrifter: Komponent A: MAL-Kode: 00-1 (1993) / Komponent B: MAL-KODE: 0-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

## Bortskaffelse:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlende flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net), [www.jtrading.dk](http://www.jtrading.dk)