

2-komponent forsegling

RZ TURBO PROTECT PLUS

2-komponent forseglers til høj langtidsbeskyttelse

PRODUKTBEKRIVELSE:

Vandbaseret 2-komponent forseglers med høj langtidsbeskyttelse til elastiske gulvbelægninger efter nylægning og renovering.

EGNET PÅ:

- ▶ Fabriksbehandlede PUR-gulvbelægninger
- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ Linoleum
- ▶ Vinyl
- ▶ Gummi med glat eller let struktureret overflade



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Besparelser i tid og penge med kun én enkelt behandling
- ▶ Gør vedligeholdelsesrengøringen nemmere
- ▶ Meget gode flydeegenskaber
- ▶ Meget god nivelleringskapacitet
- ▶ Reduktion af fremtidig tilsmudsning
- ▶ God modstandsdygtighed over for kraftige kemiske belastninger
- ▶ Skridsikkerhed R9 i kombination med PALL-X GRIP R10
- ▶ DIN 68861 (kemikaliebestandighed)
- ▶ DIN 53160 (bestandighed over for spyt og sved)
- ▶ DIN 18032 (egnet til sportsgulve)
- ▶ DIN EN 71-3 (legetøjs sikkerhed, del 3: migration af visse elementer)

TEKNISK DATA:

Emballagetype:	plastbeholder
Emballagestørrelse:	4,5 + 0,5 l
Holdbarhed:	min. 12 måneder
Glansgrad:	mat
Blandingsforhold:	9:1
Forbrug	ca. 100 ml/m ²
Rækkeevne:	ca. 10 m ² /liter
Bearbejdningssklima:	Mellem 18 - 25 °C ved en relativ luftfugtighed på 35 - 65%
Bearbejdningstid / Pot life:	ca. 1 time*
Belastningsbar:	efter ca. 12 timer*
Fuldt afhærdet:	efter ca. 7 dage*

*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

FORBEREDELSE:

Før forsegling skal gulvbelægningen grundigt maskinrengøres med RZ BASIC CLEANER og RZ ABRASIVE PAD. Gulvet skal derefter neutraliseres flere gange med rent vand, derefter tørre grundigt. Overfladen, der skal forsegles, skal være ren, tør og fri for slipmidler.

BEARBEJDNING:

1. Før brug skal beholderen bringes til stuetemperatur (20 °C) og rystes godt.
2. Ryst Komponent A grundigt, sæt den vedlagte si i plastikbeholderens hals og fyld den i en ren PALLMANN-lakspand. Tilsæt derefter komponent B, og blandes straks grundigt med egnet blandeudstyr.
3. Påfør et jævnt lag af RZ TURBO PROTECT PLUS på overfladen med en lakrulle til vandbaseret lak 11 mm./25 cm.
4. Materialet skal fordeles på tværs og umiddelbart derefter gattes jævnt i en vinkel på 90° i længderetningen. Pytdannelse og ophobning skal undgås.
5. Lakering af store områder: Vi anbefaler, at man for at undgå forskelle i glansniveau, er det bedst at blande flere dunke en større beholder for at danne et batch. Bland grundigt i starten (mekanisk) og derefter under påføringsprocessen. Omhyggelig og systematisk påføring er afgørende for at sikre, at hele området har den samme produkttykkelse. For 2-komponent lak-systemer er det vigtigt at sørge for, at den blandede mængde kan påføres inden for den åbne tid.
6. Rengør værktøjet med vand efter brug.

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Holdbarhed minimum 12 måneder i original emballage ved opbevaring under relativt kølige forhold. Beskyttes mod frost og må ikke udsættes for temperaturer over 40 °C.
- ▶ Efter tilsætning af hærdere må beholderen ikke genforsegles for at undgå risikoen for overdreven ekspansion af det blandede produkt.
- ▶ Si den færdigblandede lak grundigt inden påføring, for at undgå fastsiddende partikler på overfladen.
- ▶ Hårfarve, blegemidler og farvende sår- eller hånddesinfektionsmidler osv. skal straks fjernes, da disse kan beskadige overfladen.
- ▶ Uegnede klæbebånd kan forårsage skader på overfladen og medføre, at forseglingen løsner sig.
- ▶ Ikke egnet til ledende (ESD) gulvbelægninger.
- ▶ Sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå træk og direkte sollys, sluk gulvvarmen i god tid.
- ▶ Lad nylakerede/olierede overflader hærde i mindst 7 dage, før de dækkes med tæpper eller andre gulvbelægninger eller belastes med tunge genstande.
- ▶ Regelmæssig rengøring og pleje forbedrer udseendet og forlænger levetiden.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Vandfortyndbart overfladebehandlingsmiddel med isocyanatbaseret tværbindingsmiddel. Indhold af opløsningsmidler under 5%. Komp. A: Kræver ingen særlig beskyttelse eller forholdsregler ved almindelig brug. Komp. B: Indeholder præpolymeriserede isocyanater. Skadelig ved indånding. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Kan irritere luftvejene. Begge komponenter: Opbevares utilgængeligt for børn. Luft godt ud under og efter forarbejdning. Brug hudbeskyttelsescreme og beskyttelseshandsker/briller. Undgå kontakt med øjne og hud. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand og læge kontaktes. I tilfælde af kontakt med huden vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Overhold sikkerhedsoplysningerne på produktetiketten samt sikkerhedsdatabladet. Når det er hærdet, udgør det ingen fysiologisk eller økologisk risiko.

BORTSKAFFELSE:

Hvor det er muligt, opsamles produktrester og genbruges. Må ikke spredes i afløb, kloak eller jord. Tomme, skrabede og drypfri beholdere kan genbruges. Beholdere med flydende rester samt det flydende produkt klassificeres som specialaffald. Tørrede produktrester klassificeres som byggeaffald.