



# TREND

Vandbaseret 2-komponent parketlak til meget stærkt belastede parketgulve

## Klargøring af overflade:

Evt. startende med korn 36. Ved gulve med små sprækker og revner kan der spartles med spartel kit blandet med slibestøv fra gulvet. Der afsluttes med korn 80 /100 og efterfølgende med slibenet korn 120. Overfladen, der skal forsegles, skal være ren efter den sidste slibning, tør og fri for slibestøv og urenheder. Efterfølgende anbefales at behandle gulvet med 1 lag grundlak. Grundlakken gør det nemmere for træet at arbejde under den hårde top lak, samt fremhæver træets farve. Grundlakken må ikke slibes og skal overlakeres samme dag.

## Anvendelse:

1. Før brug tempereres begge beholdere til rumtemperaturen og rystes godt igennem.
2. Komponent A rystes grundigt i sin beholder, hvorefter komponent B tilsættes, drej og ryst beholderen i mindst 2 minutter og efterfølgende skal den hvile i 10 – 20 minutter, hvorefter den igen rystes i 2 minutter. Husk at isætte si inden brug.
3. Påfør herefter vandbaseret lak med kontrakt rulle (for vandbaseret lak) i et jævnt lag. Skiftevis på tværs af årene først og derefter rulles i årenes retning som afslutning. Der skal anvendes mindst 2 lag. Ved stærkt befærdede arealer anbefales 3 lag.
4. Lakering af store arealer: For at undgå stedvise forskelle i glansgraden anbefaler vi at der blandes passende mængde til projektets areal, flere sæt lak som røres godt igennem før brug. Prøv så vidt muligt at påføre lakken i et ensartet lag (dvs. ca. 100 – 120 g/m<sup>2</sup>).
5. Tørretid inden slibning ca. 4 – 5 timer.
6. Inden den sidste lakering eller ved en tørretid over 24 timer gennemføres en mellemslibning med slibenet eller multihole-pad korn 120.
7. Efter brug kan værktøj rengøres med vand.



## Tekniske data:

Emballage:	plastik dunk + Plastflaske
Størrelse:	5 + 0,5 liter
Holdbarhed:	min. 12 måneder
Glans:	semi-mat
Farve:	farveløs
Forbrug pr. Lag:	ca. 100 – 120 ml/m <sup>2</sup>
Forarbejdnings temp.:	18 – 25 °C
Blandingsforhold:	10:1
Forarbejdningsstid:	min. 5 timer
Klar til slibning:	efter ca. 4 – 5 timer*
Genbehandling:	efter ca. 4 – 5 timer*
Slut styrke:	efter ca. 7 dage*
Sikkerhedsforskrifter:	efter blanding med hærder: Mal-kode 00-3 (1993)

\*Under normale klima forhold

## Note:

Efter tilsætning af hærderen må beholderen ikke lukkes tæt til – fare for brist! For sjældne hårde træsorter (eksotiske) bør teknisk rådgivning søges, desuden er det en god ide at udføre en test på et udvalgt område. Se separate produktdatablade for alle produkter inden forarbejdnings, disse kan downloades på [www.jtrading.dk](http://www.jtrading.dk) eller kontakt J. Trading - tlf. +45 4019 6563.

## Komponent A:

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

## Komponent B:

ADVARSSEL. Indeholder: Alifatisk polyisocyanat. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til GIFTINFORMATION/læge. Undgå udledning til miljøet.