

Premium 2K-overfladebehandling

RZ TURBO PROTECT EXTRA

Overfladebehandling til langtidsbeskyttelse af elastiske gulvbelægninger

PRODUKTBEKRIVELSE:

RZ Turbo Protect Extra er en vandbaseret 2-K PUR overfladebehandling der beskytter gulvbelægningerne i ekstra lang tid. Meget modstandsdygtig overfor mekanisk og kemisk belastning. Produktet er blevet udviklet til brug på gulve i privat- og erhvervssektoren. Kun til indendørs brug.

EGNET PÅ:

- ▶ Elastiske gulvbelægninger med en fabriksbehandlet PUR overflade
- ▶ PVC
- ▶ Vinyl
- ▶ CV
- ▶ Linoleum
- ▶ LVT
- ▶ Gulvbelægninger af gummi/kautschuk med let struktureret overflade



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Beskytter underlaget imod nedtrængende materialer
- ▶ Til alle elastiske gulvbelægninger (glatte og let præget)
- ▶ Gør den efterfølgende daglige rengøring lettere og derved også billigere (lav pris pr. m²)
- ▶ Giver gulvbelægningen en fremragende smudafvisende overflade.
- ▶ Tørre og hærdet hurtigt
- ▶ Til gulve med hård belastning i bolig- og erhvervsområder, samt elastiske gulvbelægninger i sportshaller mm.

TEKNISKE DATA:

Emballagetype	KU-dunke
Emballagestørrelse	4 + 1 l
Lagringsholdbarhed	min. 12 måneder
Glansgrad	mat
Blandingsforhold	4:1
Forbrug	ca. 100 ml/m ²
Rækkeevne	ca. 10 m ² /Liter
Bearbejdningssklima	Mellem 18 - 25 °C ved en relativ luftfugtighed på 35 - 65%
Bearbejdningstid / Pot life	ca. 1 time*
Belastningsbar	efter ca. 12 timer*
Slutstyrke	efter ca. 7 dage*

*Ved 20°C og 50% rel. luftfugtighed

FORBEREDELSE:

- ▶ Læs alle anvisninger og sikkerhedsdatabladet (SDS) til begge komponenter, før brug.
- ▶ Gulvet skal have en ubeskadiget, solid, tør, ren struktur uden nogen form for urenheder, som fedt, olie, maling, voks og polish.
- ▶ Brug altid UZIN Basic Cleaner/RZ Grundrengøringsmiddel og en skuremaskine med underliggende grå rondel/ RZ ABRASIVE PSD, inden gulvet overfladebehandles.
- ▶ Brug en vandstøvsuger til opsugning af det beskidte vaskevand.
- ▶ Gulvet skal neutraliseres 2 – 3 gange med en mikrofibermoppe og rent vand, med efterfølgende vandsugning.
- ▶ Overfladen skal være tør før påføring.
- ▶ Beskyt alle overflader, der ikke skal behandles, med tape eller andre materialer.

BEARBEJDNING:

1. Dunkenes indhold skal have stuetemperatur (20°C) før brug.
2. Omryst komponent A grundigt i mindst 2 minutter før komponent B tilsættes.
3. Tilsæt komponent B til komponent A (blandingsforhold 1 : 4) og omryst omgående og grundigt i mindst 2 minutter mere.
4. Lad produktet hvile i 5 minutter (vigtigt for at undgå luftbobler).
5. Hæld det blandede produkt direkte på gulvet.
6. Mæt rullen med RZ Turbo Protect extra og begynd påføringen. Lad rullen gøre arbejdet (tryk ikke på rullen) **BEMÆRK:** Brug udelukkende en Mikrofiber rulle 11 mm/ 25 cm) til udlægningen da denne sikrer et korrekt forbrug. (Ca.. 50 m² pr. dunk.)
7. Fordel det udlagte produkt ved brug af rullen. Begynd i en retning og rul på tværs (vend 90 grader) af denne når materialet er udlagt.
8. Påføring af for tynde lag kan resultere i en ujævn glans og striber.
9. Rengør omgående redskaberne med vand efter brug. Kasser rullen og brug en ny til hvert job.

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ Kan bedst bearbejdes ved temperatur imellem 18 - 25 ° C, med gulvtemperaturen over 16 ° C og en luftfugtighed på 35 - 65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter arbejdstiden.
- ▶ En holdbarhed på 12 mdr. når den opbevares frostfrit og ved max 40 °C, i den originale emballage. Genluk forsigtigt og tæt de åbne beholdere, og brug indholdet hurtigt. Lad dunken opnå stuetemperatur før brug.
- ▶ Efter tilsætning af hærder må beholderen ikke længere lukkes tæt - fare for sprængning!
- ▶ Sigt blandingen omhyggeligt, før den påføres for, at undgå at få fremmedlegmer på overfladen.
- ▶ Hårfarver, blegemidler og farvende sår- eller hånddesinfektionsmidler osv. skal fjernes med det samme, da de kan misfarve overfladen.
- ▶ Hærdningsprocessen tager cirka 7 dage. Vent, indtil produktet er helt hærdet, inden du lægger tæpper og måtter.
- ▶ Gulvet kan gås på efter 8 - 12 timer, men er modtageligt overfor mekaniske belastninger (ridses let) før det er færdig hærdet.
- ▶ Brug ikke et rengøringsmiddel/væske, før produktet er fuldstændigt hærdet (brug kun en tør støvnappe hvis nødvendigt).
- ▶ Ikke egnet til ESD gulvbelægninger
- ▶ Bløde nopper / kontorstolehjul med bløde hjul, skal monteres på alle flytbare stole, borde, fast inventar mm. for at undgå skader og unødvendige ridser, på overfladen.
- ▶ Hvis endnu et lag er påkrævet, bør der indhentes teknisk rådgivning.

CONSUMPTION:

Vandfortyndbart overfladebehandlingsmiddel med isocyanatbaseret tværbindingmiddel. Indhold af opløsningsmidler under 5%. Komp. A: Kræver ingen særlig beskyttelse eller forholdsregler ved almindelig brug. Komp. B: Indeholder præpolymeriserede isocyanater. Skadelig ved indånding. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Kan irritere luftvejene. Begge komponenter: Opbevares utilgængeligt for børn. Luft godt ud under og efter forarbejdning. Brug hudbeskyttelsescreme og beskyttelseshandsker/briller. Undgå kontakt med øjne og hud. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand og læge kontaktes. I tilfælde af kontakt med huden vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Overhold sikkerhedsoplysningerne på produktetiketten samt sikkerhedsdatabladet. Når det er hærdet, udgør det ingen fysiologisk eller økologisk risiko.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Hvor det er muligt, opsamles produktrester og genbruges. Må ikke spredes i afløb, kloak eller jord. Tomme, skrabe og drypfri beholdere kan genbruges. Beholdere med flydende rester samt det flydende produkt klassificeres som specialaffald. Tørrede produktrester klassificeres som byggeaffald.