

2K-forsegler

# RZ TURBO PROTECT PLUS

2K-forsegler til høj langtidsbeskyttelse

## PRODUKTBEKRIVELSE:

Vandbaseret 2-Kforsegling med høj langtidsbeskyttelse til elastiske gulvbelægningsoverflader efter nylægning og renoivering.

## EGNET PÅ:

- ▶ Fabrikspåførte PUR-gulvbelægninger
- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ Linoleum
- ▶ Vinyl
- ▶ Gummi med glat eller let struktureret overflade



## PRODUCT BENEFITS/FEATURES:

- ▶ Omkostnings-/tidsbesparende, da den kun skal påføres én gang
- ▶ Letter vedligeholdelsesrengøring
- ▶ Meget godt flow
- ▶ God fyldeevne
- ▶ Reducerer fremtidig vedhæftning af snavs
- ▶ God modstandsdygtighed over for kraftige kemiske belastninger
- ▶ Skridsikkerhed R9, i kombination med RZ GRIP R10

## TEKNISK DATA:

Emballagetype	KU-dunke
Emballagestørrelse	4,5 + 0,5 l
Lagringsholdbarhed	min. 12 måneder
Glansgrad	mat
Blandingsforhold	9:1
Forbrug	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>
Bearbejdningsklima	Mellem 18 - 25 °C ved en relativ luftfugtighed på 35 - 65%
Bearbejdningsstid / Pot life	ca. 1 time*
Belastningsbar	efter ca. 12 timer*
Slutstyrke	efter ca. 7 dage*

\*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

## FORBEREDELSE:

Før en forsegling skal gulvbelægningen generelt rengøres grundigt, maskinelt, med RZ Basic Cleaner og RZ ABRASIV PAD. Bagefter skal gulvet neutraliseres flere gange med rent vand og have lov til at tørre. Overfladen, der skal forsegles, skal være ren, tør og fri for skillemidler.

## BEARBEJDNING:

1. Begge beholdere skal have den anbefalede stuetemperatur (20°C) og rystes godt før brug.
2. Ryst komponent A, sæt den medfølgende sigte i beholderens hals og hæld gennem en ekstra fin sigte i den rene PALLMANN SEALING BOTTLE. Tilsæt derefter komponent B (hærder), og bland straks grundigt med en egnet røreanordning.
3. Påfør RZ TURBO PROTECT PLUS jævnt og generøst på underlaget med APPLIKATIONSROLLEN WATER PAINT UNIVERSAL 11MM/25CM.
4. Materialet skal fordeles i tværretningen og derefter straks spredes jævnt i en vinkel på 90° i længderetningen. pytdannelse og ophobning skal undgås.
5. **Forsegling af store flader:** For at undgå markante forskelle i glansniveau anbefaler vi at dekantere flere beholdere på én gang i en stor beholder, omrøre omhyggeligt med maskine og sørge for, at hele overfladen så vidt muligt påføres i samme lagtykkelse under påføringen. I tilfælde af 2-komponentlakeringsystemer skal du sørge for, at den blandede mængde - svarende til den åbne tid - også kan påføres.
6. Rengør værktøjet med vand efter brug.

## VIGTIG INFORMATION:

- ▶ Kan bedst bearbejdes ved temperatur imellem 18 - 25 ° C, med gulvtemperaturen over 16 ° C og en luftfugtighed på 35 - 65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter arbejdstiden.
- ▶ En holdbarhed på 12 mdr. når den opbevares frostfrit og ved max 40 °C, i den originale emballage. Genluk forsigtigt og tæt de åbne beholdere, og brug indholdet hurtigt. Lad dunken opnå stuetemperatur før brug.
- ▶ Efter tilsætning af hærder må beholderen ikke længere lukkes tæt - fare for sprængning!
- ▶ Sigt blandingen omhyggeligt, før den påføres for, at undgå at få fremmedlegmer på overfladen.
- ▶ Hårfarver, blegemidler og farvende sår- eller hånddesinfektionsmidler osv. skal fjernes med det samme, da de kan misfarve overfladen.
- ▶ Hærdningsprocessen tager cirka 7 dage. Vent, indtil produktet er helt hærdet, inden du lægger tæpper og måtter.
- ▶ Brug ikke et rengøringsmiddel/væske, før produktet er fuldstændigt hærdet (brug kun en tør støvmoppe hvis nødvendigt).
- ▶ Ikke egnet til ESD gulvbelægninger
- ▶ Bløde nopper / kontorstolehjul med bløde hjul, skal monteres på alle flytbare stole, borde, fast inventar mm. for at undgå skader og unødvendige ridser, på overfladen.
- ▶ Hvis endnu et lag er påkrævet, bør der indhentes teknisk rådgivning.

## ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Vandfortyndbart overfladebehandlingsmiddel med isocyanatbaseret tværbindingsmiddel. Indhold af opløsningsmidler under 5%. Komp. A: Kræver ingen særlig beskyttelse eller forholdsregler ved almindelig brug. Komp. B: Indeholder præpolymeriserede isocyanater. Skadelig ved indånding. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Kan irritere luftvejene. Begge komponenter: Opbevares utilgængeligt for børn. Luft godt ud under og efter forarbejdning. Brug hudbeskyttelsescreme og beskyttelseshandsker/briller. Undgå kontakt med øjne og hud. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med rigeligt vand og læge kontaktes. I tilfælde af kontakt med huden vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Overhold sikkerhedsoplysningerne på produktetiketten samt sikkerhedsdatabladet. Når det er hærdet, udgør det ingen fysiologisk eller økologisk risiko.

## BORTSKAFFELSE:

Hvor det er muligt, opsamles produktrester og genbruges. Må ikke spredes i afløb, kloak eller jord. Tomme, skrabede og drypfri beholdere kan genbruges. Beholdere med flydende rester samt det flydende produkt klassificeres som specialaffald. Tørrede produktrester klassificeres som byggeaffald.