

1-komponent terrasseolie

# OUTDOOR-OIL

Opløsningsmiddelbaseret 1-komponent terrasseolie til beskyttelse af træterrasser og andre udendørs træoverflader

## PRODUKTBEKRIVELSE:

1-komponent terrasseolie, oxidativt tørrende, baseret på naturlige olier med en god modstandsdygtighed over for kemiske og mekaniske påvirkninger.

## ANVENDELSER:

Opløsningsmiddelbaseret 1-komponent terrasseolie baseret på naturlige olier til udendørs træ.

## EGNET TIL:

- ▶ Træterrasser
- ▶ Hegn, skærme og espalierer
- ▶ Håndlister og gelændere
- ▶ Carporte
- ▶ Havemøbler



## PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- ▶ Klar til
- ▶ Påføring med pensel
- ▶ Høj elasticitet
- ▶ Evalueringsgruppe C i overensstemmelse med DIN 51097 (skridsikkerhed/modstandsdygtighed i barfodsområder)

## TEKNISK DATA:

Emballagetype	metalbeholder
Emballagestørrelse	3 l
Holdbarhed	mindst 24 måneder
Farve	natural, teak, bangkirai, honey
Forbrug pr. lag	ca. 50 - 60 ml/m <sup>2</sup>
Rækkeevne	ca. 16 - 20 m <sup>2</sup> /liter
Bearbejdingsklima	mellem 18 – 25 °C og 35 – 65 % relativ luftfugtighed
Kan bestryges	efter ca. 8 - 12 timer*
Fuldt afhærdet:	efter ca. 7 dage*

\*Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

## BEMÆRK:

OUTDOOR-OIL indeholder ca. 50 % opløsningsmiddel. Afhængigt af træsorten (Cumaro osv.) kan vandopløselige indholdsstoffer i træet (farve osv.) begynde at opløses og forurene de omgivende overflader, f.eks. facader, når der er høj fugtkoncentration i atmosfæren. Dette bør testes, og der bør om nødvendigt tages forholdsregler for at undgå forurening af tilstødende overflader.

## OVERFLADEFORBEREDELSE:

Lad træsorter med et særligt højt indhold af olieholdige stoffer afdunste, før den første behandling (mindst 4 uger).

Lad harpiksholdige træsorter, som f.eks. lærk eller douglas, tørre i mindst 6 uger. Frisk trykimprægneret træ som f.eks. Massaranduba, Bangkirai eller Garapa i mindst 3 måneder. Før behandlingen af forvitret (grånet) træ, behandles med PALLMANN WOOD REFRESHER efter behov.

Træoverfladen skal være ren, tør og frostfri (maks. 18 % ± 6 % fugtindhold iht. 6% fugtindhold i overensstemmelse med DIN 1052). PALLMANN OUTDOOR-OIL er klar til brug. Må ikke fortyndes og skal omrøres grundigt.

Rengør gamle porøse overflader grundigt, gamle lag af maling eller lak skal fjernes helt.

Det færdige resultat afhænger af træets struktur. Så det er altid bedst at tjekke på et prøveområde.

## ANVENDELSE:

1. Inden brug skal beholderen bringes til stuetemperatur (20 °C) og omrøres godt.
2. Påfør PALLMANN OUTDOOR-OIL jævnt med en pensel på en rene og tørre overflade i træets åreretning. Lad det tørre i ca. 8 - 12 timer. Påfør derefter det andet lag tyndt.
3. Tørretid indtil overfladen kan betrædes: 8 - 12 timer
4. Efter brug rengøres værktøjet med egnet fortynder.

## VIGTIG NOTE:

Hvis produktet kommer i kontakt med pads, klude eller andre tekstilmaterialer, er der risiko for selvantændelse. Gennemvæd derfor klude, pads osv. med vand, og opbevar / bortskaf dem i tætsluttende, lufttætte, brandsikre beholdere.

## VIGTIGE NOTER:

- ▶ De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Mange eksotiske træsorter så som teaktræ, Ipe Lapacho eller wengétræ og nåletræer indeholder indholdsstoffer (f.eks. såkaldte inhibitorer, harpiks eller mineralske indlejringer), der kan medføre væsentlige forsinkelser af tørringen, fugtforstyrrelser eller farveændringer. På grund af disse træsorters mange og helt forskellige egenskaber, er det nødvendigt at finde ud af, om de er egnet til behandlingen og at gennemføre en test før den egentlige behandling.
- ▶ Holdbarhed er minimum 24 måneder i original emballage, såfremt produktet opbevares i relativt kølige forhold.
- ▶ Luk åbnede beholdere tæt igen, og brug indholdet så hurtigt som muligt.
- ▶ Efter påføring af det sidste lag, i områder med moderat slid, kan overfladen betrædes efter at have tørret natten over.
- ▶ For at sikre en problemfri tørring bør der ikke være vandpåvirkning (regn osv.) i ca. 24 timer. Planlæg venligst påføringen i overensstemmelse hermed.
- ▶ For at bevare træterrassens udseende og beskyttelse på lang sigt, skal den genolieres en til to gange om året, afhængigt af slidtagen.

## BESKYTTELSE AF ARBEJDSPLADSEN OG MILJØET:

Højt indhold af opløsningsmidler. Brandfarlig væske og damp. Gentagen eksponering kan forårsage tørhed eller revner i huden. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Der må ikke rygges. Bær beskytteshandsker/øjenbeskyttelse. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Vær opmærksom på bl.a: Fare-/ sikkerhedsoplysninger på beholderens etiket, sikkerhedsdatablad.

## BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne kommer i afløb, vandløb eller på jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som specialaffald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald. Tørrede produktrester klassificeres som byggeaffald.